



Ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa
 Zakład produkcyjny: Gawartowa Wola 32, 05-085 Kampinos
 Tel. 22 / 725 62 73, fax. 22 / 725 62 79
 biuro@stymann.com.pl, www.stymann.com.pl

KARTA TECHNICZNA 1/2015

AQUA-STYR EPS 200 - 034

Oznaczenie wg PN-EN 13163:2012+A1:2015



T2- L3-W3- Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-

DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3-WD(V)7

Podstawowe: izolacja cieplna w budownictwie

Przykłady:

- izolacja fundamentów
- podłóg w pomieszczeniach wilgotnych
- pomieszczeń o dużej wilgotności

Płyty styropianowe AQUA-STYR EPS 200 - 034 dostępne są w wymiarach 500x1000 mm. Grubości 50mm, 80mm, 100mm, 120mm i 150mm, frezowane.

ATEST
PZH

0,034
W/(mK)

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	
Grubość	T2	± 1mm
Długość	L3	± 2mm
Szerokość	W3	± 2mm
Prostokątność	Sb5	± 5mm
Płaskość	P10	± 10mm
Wytrzymałość na zginanie	BS250	≥250kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych	DS(N)5	±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności	DS(70,-)2	≤2%
Napięcie ściskające przy 10% odkształceniu	CS(10)200	≥200kPa
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu	WL(T)3	≤3%
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej	WD(V)7	≤7%
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	DLT(1)5	≤5%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	-	≤ 0,034 W/(mK)
Klasa reakcji na ogień	-	E

Grubość	50	80	100	120	150
Liczba płyt w paczce	12	7	6	5	4
m ²	5,73	3,34	2,86	2,38	1,91
m ³	0,287	0,268	0,287	0,287	0,287

Płyty styropianowe w trakcie transportu i przechowywania zabezpieczyć przed uszkodzeniami technicznymi, z dala od źródeł ognia, rozpuszczalników organicznych i ich oparów.